

## СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ В СООТВЕТСТВИИ С АМЕРИКАНСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ASTM-B280)

Трубы мягкие в бухтах по 15 и 45 метров												
Внешний диаметр медной трубы, дюйм/мм	1/4		3/8		1/2		5/8		3/4		7/8	
Толщина стенки медной трубы, мм	0,65	0,76	0,76	0,81	0,76	0,81	0,81	0,89	0,81	0,89	1,00	1,14
Теоретический вес 1 пог.м, кг	0,104	0,119	0,186	0,198	0,254	0,270	0,341	0,372	0,413	0,451	0,594	0,672
Максимально допустимое рабочее давление, Атм	104	123	79	84	58	62	49	54	40	44	43	49
Трубы твердые в отрезках по 3 и 5 метров												
Внешний диаметр медной трубы, дюйм/мм	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8		1		1 1/8		1 3/8	
Толщина стенки медной трубы, мм	0,76	0,76	0,81	0,81	0,90	1,14	1,00	1,14	1,00	1,27	1,20	1,40
Теоретический вес 1 пог.м, кг	0,186	0,254	0,341	0,413	0,536	0,672	0,682	0,773	0,771	0,969	1,131	1,312
Максимально допустимое рабочее давление, Атм	124	97	77	64	60	77	59	67	52	67	51	60
Внешний диаметр медной трубы, дюйм/мм	1 5/8		2 1/8		2 5/8		3 1/8		3 5/8	4 1/8		
Толщина стенки медной трубы, мм	1,30	1,52	1,50	1,78	1,90	2,03	1,70	2,29	2,54	2,79		
Теоретический вес 1 пог.м, кг	1,453	1,69	2,201	2,597	3,441	3,669	3,692	4,936	6,359	7,952		
Максимально допустимое рабочее давление, Атм	46	55	43	51	42	45	31	43	41	39		

## СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ (EN-12735, EN-1057)

Трубы мягкие в бухтах по 25 и 50 метров													
Наружный диаметр, мм	6		8		10		12	15	18	22			
Толщина стенки, мм	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
Теоретический вес 1 пог.м, кг	0,116	0,140	0,161	0,196	0,206	0,252	0,308	0,391	0,475	0,587			
Максимально допустимое рабочее давление, Атм	140	182	101	130	80	101	83	65	53	43			
Трубы твердые в отрезках по 3 и 5 метров													
Наружный диаметр, мм	10	12	15	18	22	28		35		42		54	
Толщина стенки, мм	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,5	2,0
Теоретический вес 1 пог.м, кг	0,252	0,308	0,391	0,475	0,587	0,755	1,111	0,951	1,405	1,146	1,699	2,202	2,908
Максимально допустимое рабочее давление, Атм	159	130	102	84	68	53	81	42	64	35	53	41	55
Наружный диаметр, мм	64	76,1	88,9	108									
Толщина стенки, мм	2,0	2,0	2,0	2,5									
Теоретический вес 1 пог.м, кг	3,467	4,138	4,865	7,374									
Максимально допустимое рабочее давление, Атм	46	39	33	34									




--	--
